

**Mastic de etanșare pentru rosturi****Descriere**

FLEX MS-20 mastic de etanșare monocomponent. Are:

- Rezistentă la fluctuații de temperatură de la -40°C la +80°C.
- Aderență excelentă la orice tip de material de construcție.
- Elasticitate ridicată.
- Rezistență mare la îmbătrânire și condiții meteorologice.
- Poate fi vopsit după întărire, numai cu vopsele solubile în apă.

**Domenii de aplicare**

FLEX MS-20 este adecvat pentru etanșarea rosturilor verticale și orizontale, atât în interior cât și în exterior, pe diverse materiale precum aluminiu, oțel, lemn, sticlă, pietre naturale și artificiale etc.

În cazul aplicării pe pietre naturale sau artificiale, cum ar fi marmura și granit, vă rugăm să contactați departamentul de asistență tehnică al ISOMAT.

**Caracteristici tehnice**

Bază:	mastic de etanșare
Culoare:	gri, alb
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Formare peliculă :	≈ 90 min
Viteza de întărire:	≥ 3,0 mm/zi
Duritate conform SHORE A (DIN 53505):	≈ 25
Modul de elasticitate 100% alungire (DIN 52455):	≤ 0.49 N/mm <sup>2</sup>
Alungire la rupere (DIN 53504):	≥ 700%

**Mod de utilizare****1. Pregătirea suportului**

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, particule friabile, uleiuri etc. Rostul se curăță cu o pensulă sau o perie de sârmă și apoi se suflă cu aer.

Pentru a evita murdărirea nedorită a marginilor rosturilor, se aplică o bandă de hârtie autoadezivă de-a lungul marginilor și apoi se îndepărtează imediat după etanșarea rostului (înainte de formarea peliculei).

**2. Aplicarea**

Tubul se introduce în pistolul special, se taie duza înclinat astfel încât să nu intre în rost dar să atingă și să alunecă de-a lungul marginilor. FLEX MS-20 se aplică prin deplasarea tubului de-a rostului la un unghi de 45°. Cât timp este încă proaspăt, masticul se netezește cu un șpaclu.

**Curățarea uneltelor:**

Instrumentele trebuie curățate cu solvenți obișnuiți, cât timp materialul este încă proaspăt. Dacă materialul s-a întărit, sculele pot fi curățate numai mecanic.

**Consum**

- Rost de 10mm x 10mm:  
1 tub / 3 m lungime de rost.
- Rost de 5mm x 5mm:  
1 tub / 12 m de rost.

**Ambalaj**

- Tuburi de 310 ml.
- Salamuri de 600 ml.

**Timp de viață - Depozitare**

Termenul de valabilitate este de 12 luni, depozitat în condiții uscate și ferit de îngheț.