

PRIMER-PU 150

Amorsă poliuretanică alifatică

Descriere

Amorsă poliuretanică alifatică monocomponentă. Asigură aderența membranelor formate prin aplicarea produselor poliuretanică transparente pe suporturi absorbante și poroase. Este stabilă la radiațiile UV și nu se îngălbenește.

Domenii de aplicare

PRIMER-PU 150 amorsă pentru asigurarea aderenței pe diferite suporturi cum ar fi beton, pardoseli industriale pe bază de ciment, mortar de ciment și șape, etc.

Caracteristici Tehnice

Formă: prepolimer poliuretan
 Culori: transparent
 Densitate: 0,93 kg/l
 Vâscozitate: 30 mPa·s (at +23°C)
 Aderență la beton: > 2 N/mm² (EN 1542)
 Rezistență la întindere: 41 N/mm² (EN-ISO 527)
 Succesiunea straturilor: după 3-4 ore (la +23°C)

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suprafața care trebuie pregătită trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime, murdărie etc.

2. Aplicare

PRIMER-PU 150 se omogenizează bine și se aplică uniform pe suport cu o perie, rolă sau prin pulverizare. După 3-4 ore, poate fi aplicat hidroizolantul poliuretanic lichid transparent care formează membrana.

Consum

200-300 g/m², depinde de gradul de absorbție al suportului.

Ambalaj

PRIMER-PU 150 este disponibil în cutii metalice de 0,75 kg, 4 kg și 9 kg.

Depozitare

Termenul de valabilitate în recipiente sigilate este de cel puțin 9 luni, în condiții ferite de îngheț și în spații uscate.

Observații

- Temperatura în timpul aplicării și întăririi produsului trebuie să fie între +5°C și +35°C.
- Ambalajul care a fost deschis trebuie folosit imediat și nu poate fi resigilat.
- PRIMER-PU 150 este destinat numai pentru uz profesional.

Compuși Organici Volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategorie h, tip SBS este de 750 g/l (2010) pentru produsul gata de utilizare.

Produsul gata de utilizare PRIMER-PU 150 conține maximum 750 g/l COV.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro