

PRIMER-S 165

Amorsă de aderență pentru ISOFLEX-PU 650

Descriere

PRIMER-S 165 este o amorsă de aderență pentru suprafețele porțelanate și din sticlă. Acesta asigură o aderență excelentă a membranei ISOFLEX-PU 650, atunci când este aplicat pe plăci ceramice porțelanate, sticlă, etc.

Domenii de aplicare

PRIMER-S 165 este folosit ca amorsă de aderență pentru ISOFLEX-PU 650 pe suprafețe neabsorbante, cum ar fi plăcile porțelanate, sticla, cărămizile din sticlă, etc.

Caracteristici tehnice

Formă:	soluție - silan
Culoare:	transparent
Densitate:	0,79 ± 0,05 kg/l

Mod de utilizare

Suportul trebuie să fie complet uscat, curat, fără grăsimi, particule friabile, praf etc. Suprafețele cu umiditate remanentă (de ex. umiditate sub plăci) trebuie lăsate să se usuce complet înainte de aplicarea produsului PRIMER-S 165. Suprafața se curăță cu o lavetă îmbibată în amorsă. Cârpa trebuie schimbată frecvent. Primul strat de ISOFLEX-PU 650 este aplicat la 20-30 min după aplicarea produsului PRIMER-S 165. Amorsa de aderență curăță suprafața și mărește aderența membranei ISOFLEX-PU 650. PRIMER-S 165 nu trebuie aplicat pe materiale plastice transparente (de ex. panouri de policarbonat). Consum aprox. 30-70 g/m².

Ambalaj

PRIMER-S 165 este disponibil în recipiente de 0,75 kg și 3 kg.

Depozitare

9 luni de la data producției, dacă sunt depozitate în ambalaje originale și sigilate, în zone protejate de umiditate și expunere directă la soare.

Temperatura de depozitare recomandată: între +5°C și +35°C.

Observații

- Temperatura pe timpul aplicării și întăririi produsului trebuie să fie între +5°C și +35°C.
- În cazul aplicării PRIMER-S 165 pe panouri de policarbonat, vă rugăm să consultați Departamentul Tehnic.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro